## 特許協力条約

REC'D 0,7 APR 2005.

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

(PCT36条及UPCT)						
出願人又は代理人 の書類記号 KEM-120PCT	今後の手続きについて	は、様式PCT/	I PEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/004167	国際出願日 (日.月.年) 25.0		優先日 (日.月.年) 26.03.2003	3		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L 21/322, H01L 21/20						
出願人(氏名又は名称) コマツ電子金属株式会社						
1. この報告書は、P'CT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。						
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。						
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a × 附属書類は全部で ページである。						
※ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)						
第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙						
b ② 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテー でアントででは、(実施細則第802号参照)						
4. この国際予備審査報告は、次の内	4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
<ul> <li>※ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎</li> <li>第 II 欄 優先権</li> <li>第 II 欄 優先権</li> <li>第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</li> <li>第 IV欄 発明の単一性の欠如</li> <li>※ 第 V 欄 P C T 3 5 条 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</li> <li>第 VI 欄 ある種の引用文献</li> <li>第 YI 欄 国際出願の不備</li> <li>第 YI 欄 国際出願に対する意見</li> </ul>						
国際予備審査の請求咨を受理した日 21.10.2004	ı	国際予備審査報告	22.03.2005			
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/ 郵便番号100-89	15.	特許庁審査官(村	組成のめる概点/	3123		
東京都千代田区霞が関三丁	34番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3462		5 2		

【欄 報告の基礎	
	を礎とした。
この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の含語を基	
この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。	
□ この報告は、 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 □ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査	
□ PCT規則12.3次023.7(5)/14 プログルルー	
□ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	
. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の	規定に基づく命令に応答するために提出され
. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (伝第50米 (1 ) シェンスト 差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していなり	· · ·
出願時の国際出願書類	
X   明細書	** O
× 明細書       ページ、出願時に提出された         第 1-12       ページ*、         第       ページ*、         第       ページ*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ*、	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
я	
X 請求の範囲       項、出願時に提出された         第	こもの
第	Eに基づき補正されたもの ははで国際子供密本機関が受理したもの
項*、	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第	
▼ 図面	er to
× 図面       ポージ/図、 出願時に提出されが         第 1-5       ページ/図*、         第       ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
·	•
□ 配列表又は関連するテーブル □ ログラスは関連するテーブル	
配列表に関する補充欄を参照すること。	
and the second of the second o	
3. 区 補正により、下記の書類が削除された。	
「 明細書 第 	ページ 項
第 1-4	<del>'</del> ページ/図
□ 図面 第 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	,
□ 配列表 (異体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下	ドに示した補正が出願時における開示の範囲を関
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に称付されがつめて えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものと	として作成した。(PCT焼頭10.2007)
	ページ
明細審 第 <u> </u>	項 
第	ページ/図
配列表(具体的に記載すること)	
配列表に関連する/一ノル(条件のに記載/して、	<del>.</del>
	•
	•
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがあ	<b>ある。</b>
•	

第V欄 新規性、進歩性又は産業 それを裏付ける文献及び	上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2) 説明	)) に定める見解、 
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 <u>5-10</u> 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 <u>5-10</u>	有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>5-10</u> 請求の範囲	
2. 文献及び説明(PCT規	到70. 7)	

文献1: JP 7-37893 A (株式会社東芝) 1995. 02. 07, 全文, 第1-12図 文献2: JP 3-159151 A (三洋電機株式会社) 1991. 07. 09, 全文, 第1-3図 1991. 07. 09, 全文, 第1-3図

文献3: JP 2002-43557 A (三菱電機株式会社)

2002.02.08,全文,第1-23図 &US 2002/0009824 A1

請求の範囲5~9について

請求の範囲5~9に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献1~2

及び新たに引用した文献3により進歩性を有しない。 文献3には、不純物濃度が10<sup>15</sup>~10<sup>16</sup> c m<sup>-3</sup>の半導体基板上に素子領域とな ストラーには、小門物原及か10~10 cm の干等体を収上に来ず頂吹となるエピタキシャル層を形成すること、及び、半導体基板とエピタキシャル層の間に、不純物濃度が $10^{18}$ ~ $10^{19}$  cm の濃度がゲッタリング領域を形成することに、不純物濃度が $10^{18}$ ~ $10^{19}$  cm が記載されている。

文献1には、半導体基板上にゲッタリング層及び素子形成領域をエピタキシャル

成長で形成することが記載されている。
文献2には、半導体基板の不純物濃度を減らすことで、エピタキシャル層を形成 する際に起こる、半導体基板からの不純物のアウトデフュージョンを防ぐことが記載されている。

請求の範囲10について

請求の範囲10に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献1~2及 び新たに引用した文献3により進歩性を有しない。 文献3には、ゲッタリング領域をボロンを注入することで形成することが記載さ

れている。

## PCT/JP2004/004167

日本国特許方 21.10.2004

## 讃水の範囲

- 1. (削除)
- 2. (削除)
- 3. (削除)
- 4. (削除)
- 5. (追加) 半導体基板にエピタキシャル層を積層した半導体エピタキシャル ウェーハにおいて、

前記半導体基板の表面側に複数層のエピタキシャル層を積層すると共に、

前記複数層のエピタキシャル層のうちの何れかのエピタキシャル層の不純物濃度が、耐ラッチアップ性と高周波数適応性を有する程度であり且つ前記半導体基板及び他のエピタキシャル層の不純物濃度よりも高濃度であること

を特徴とする半導体エピタキシャルウェーハ。

6. (追加) 半導体基板にエピタキシャル層を積層した半導体エピタキシャル ウェーハにおいて、

前記半導体基板の表面側に複数層のエピタキシャル層を積層すると共に、

前記複数層のエピタキシャル層のうちの何れかのエピタキシャル層の不純物濃度が、ゲッタリングサイトが形成される程度であり且つ前記半導体基板及び他のエピタキシャル層の不純物濃度よりも高濃度であって、

前記半導体基板の不純物濃度が、当該半導体基板からの不純物の放出が抑制される程度であること

を特徴とする半導体エピタキシャルウェーハ。

7. (追加) 前記複数層のエピタキシャル層のうち前記半導体基板と接するエピタキシャル層の不純物濃度が前記半導体基板及び他のエピタキシャル層の不純物濃度が前記半導体基板及び他のエピタキシャル層の不純物濃度よりも高濃度であること

を特徴とする請求の範囲5万至6記載の半導体エピタキシャルウェーハ。

8. (追加) 半導体基板にエピタキシャル層を積層した半導体エピタキシャル ウェーハにおいて、

前記半導体基板の表面側に複数層のエピタキシャル層を積層すると共に、

## PCT/JP2004/004167

7本国特許庁 21.10.2004

前記複数層のエピタキシャル層のうちの高濃度のエピタキシャル層の不純物濃度が、2.77×10<sup>17</sup>~5.49×10<sup>19</sup> (atoms/cm<sup>3</sup>) であって、

前記半導体基板の不純物濃度が、1.33×10<sup>14</sup>~1.46×10<sup>16</sup> (atoms/cm<sup>3</sup>) であること

を特徴とする半導体エピタキシャルウェーハ。

9. (追加) 半導体基板にエピタキシャル層を積層した半導体エピタキシャルウェーハにおいて、

前記半導体基板の表面側に複数層のエピタキシャル層を積層すると共に、 前記複数層のエピタキシャル層のうちの高濃度のエピタキシャル層の抵抗率が 0.002~0.1 (Ω·cm) であって、

前記半導体基板の抵抗率が1~100 (Ω·cm) であることを特徴とする半導体エピタキシャルウェーハ。

10. (追加) 前記複数層のエピタキシャル層のうちの高濃度のエピタキシャル層はボロンを含むこと

を特徴とする請求の範囲 5 乃至 9 記載の半導体エピタキシャルウェーハ。